

dodavatel: Dawex Chemical s.r.o., e-shop: www.levnetmely.cz

technický servis, poradenství: 777 644 770, 226 259 448


(nakupujte vše na e-shopu se slevou 5% po zadání slevového kódu v košíku 1122)

Technický list

ALU

NOVOL

NOVOL polyesterový tmel ALU

VLASTNOSTI		
NOVOL polyesterový tmel ALU – polyesterový plnicí tmel s obsahem hliníkového prášku, který zvyšuje odolnost výrobku proti působení vysokých teplot a zaručuje výbornou přilnavost k různým typům povrchů. Smršťování je nižší, než je u tmelů obvyklé, umožňuje tak díky vysoké elasticitě i opravy rozsáhlejších ploch.		
POUŽITELNOST NA POVRCHY		
Polyesterové tmely	Zbrousit nasucho P80 - P120 a znovu odmastit s PLUS 780	
Ocel	Odmastit, zbrousit P80 - 120, znovu odmastit	
Galvanizovaná ocel	Odmastit, zmatovat abrazivní tkaninou a znovu odmastit	
Hliník	Odmastit, zmatovat abrazivní tkaninou a znovu odmastit	
2-komponentní akrylové plniče	Odmastit, zbrousit nasucho P220 - P280, znovu odmastit	
Staré nátěry	Odmastit, zbrousit nasucho P220 - P280, znovu odmastit	
UPOZORNĚNÍ		
Nenanášejte polyesterový tmel přímo na reaktivní základy nebo jedno-komponentní akrylové a nitrocelulózové produkty. Tmel přilne k většině druhů dnes používané pozinkované oceli.		
POMĚR MÍCHÁNÍ		
	Tmel Tužidlo	Váhový poměr
		100 g 2 g
DOBA POUŽITELNOSTI PO SMÍCHÁNÍ S TUŽIDLEM		
4-6 minut při teplotě 20°C		
DOBA SCHNUTÍ		
	25 – 35 min při 20°C	
Doba schnutí může být zkrácena na 10 minut vypalováním při teplotě 60°C.		
BROUŠENÍ		
Hrubé		Dokončovací
P80 – P120		P120 – P240
PŘELAKOVATELNOST		
Dokončovací polyesterové tmely, stříkací polyesterové plniče, akrylové základy, epoxidové základy		
PODMÍNKY APLIKACE		
Minimální teplota při aplikaci je 10°C		

APLIKACE	
	Očistit a zbrusit povrch
	Odmastit povrch za pomoci PLUS 780
	Dodržte doporučené množství tužidla. Míchejte komponenty, dokud nedosáhnete jednotného odstínu. Váha komponentů: přidejte 100g tmelu ALU a 2 g tužidla. Doba vytvrzení: 4-6 minut při 20°C
	Aplikujte vrstvu o síle max. 5mm, pomocí špachtle
	Vyčkejte 25 – 35 minut (při 20°C)
	Přebrousit P80 – P120 a dokončit s P120 – P240
BARVA	
Tmavě šedá s malými plátky hliníku	
OBSAH ORGANICKÝCH TĚKAVÝCH LÁTEK	
VOC II/B/b limit* = 250 g/l	90 g/l
*platí pro směs připravenou k použití	
ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY	
NOVOL ředidlo THIN 850 nebo NC rozpouštědlo	
SKLADOVÁNÍ	
Skladujte na suchém a chladném místě, mimo zdroje ohně a tepla. Nevystavujte na přímé slunce.	
ZACHOVÁNÍ JAKOSTI A UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ	
NOVOL polyesterový tmel ALU: 0,25kg, 0,75kg, 1,8kg	24 měsíců od data výroby uvedeném na obalu (při 20 °C)
Tužidlo	18 měsíců od data výroby uvedeném na obalu (při 20 °C)
BEZPEČNOST	
Viz. Bezpečnostní list	
POZNÁMKA	
Určeno pouze pro profesionální použití.	